

FAST[®] ZT

Putzmörtel für Renovierungs- und Vollendungsarbeiten



ANWENDUNGSBEREICH

Der Mörtel **FAST ZT** ist ein gebrauchsfertiger Putzmörtel, der sich für Bauarbeiten sowie Renovierungs- und Vollendungsarbeiten eignet. Dank besonders ausgelesener Bestandteile kann er bei Spritzbewurf und Unterputz angewendet werden.

EIGENSCHAFTEN

FAST ZT ist ein gebrauchsfertiges, trockenes Mineralgemisch mit Veredlungszuschlagstoffen. Der universelle Putzmörtel **FAST ZT** kann auf den Putzoberflächen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angewendet werden. Er ist wasserdicht, frostsicher, leicht zu verarbeiten und charakterisiert sich durch gute Haftfähigkeit und hohen Plastizitätsgrad.

VORBEREITUNG

FAST[®] ZT

Putzmörtel für Renovierungs-und Vollendungsarbeiten

Der Putzmörtel **FAST ZT** kann auf Untergründen aus Ziegel, Keramikhohlsteinen, Beton, Spanzementplatten sowie auf Gips- und Gipsbetonuntergründen angewendet werden. Der Untergrund muss frei von solchen Verunreinigungen wie Staub, Fett, Bitumen, Reste von alten Farbanstrichen u. ä. sein. Lose Altanstriche, die die Haftfähigkeit des Mörtels schwächen können, sind unbedingt zu entfernen. Vor dem Auftragen des Mörtels muss die Oberfläche mit etwas Wasser bespritzt werden.

GEBRAUCH

Mittelverbrauch: **15 - 25 kg/m** bei Auftragsstärke 10 mm.

AUFBEWAHRUNG

Originalverpackt auf Paletten, trocken, bei der Temperatur von +5°C bis +25°C lagern. Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

PACKUNGSGRÖßE

25 kg-Sack Palette: 1050 kg in 25 kg-Säcken (42 Stk.)

NORMEN

Hergestellt gemäß **EN 998-1:2012**.

ZU BEACHTEN

Das Produkt ist zementhaltig. Beim Kontakt mit dem Auge soll das Auge kräftig mit Wasser ausgewaschen werden und man soll sich von einem Arzt beraten lassen. Der auf dem Blatt empfohlene und angegebene Anwendungsbereich bzw. die Gebrauchsweise des Produktes entbinden den Ausführenden nicht der Verpflichtung, die Arbeiten gemäß Baukunst und Arbeitsschutzvorschriften auszuführen. P.W. FAST garantiert und haftet für Qualität des Produktes, hat allerdings keinen Einfluss auf seine Anwendungsweise und die Arbeitsbedingungen, unter denen es eingesetzt wird.

letzte aktualisierung: 03-02-2021

FAST[®] ZT

Putzmörtel für Renovierungs-und Vollendungsarbeiten

WARNUNG

Reizendes Erzeugnis weist nach der Verfeinerung mit Wasser die alkalische Reaktion auf. Man soll den direkten Kontakt mit der Haut vermeiden, es darf nicht eingeatmet werden, man soll die Augen schützen. Im Falle des Kontaktes mit den Augen, waschen Sie die Augen sofort reichlich mit Wasser aus und lassen Sie sich durch den Arzt beraten. Vor Kindern schützen.

letzte aktualisierung: 03-02-2021

FAST[®] ZT

Putzmörtel für Renovierungs-und Vollendungsarbeiten

TECHNISCHE DATEN

Basis:	trockenes Mineralgemisch mit Veredlungszuschlagstoffen
Mischverhältnisse:	ca. 4 l Wasser je 25 kg Trockenmörtel
Mörteldichte nach der Verarbeitung mit Wasser:	1,8 kg/dm ³
Verarbeitungszeit:	ca. 2 Stunden
Druckfestigkeit:	mind. 1,5 MPa
Luft- und Umgebungstemperatur:	von +5°C bis +25°C
Minstdichte der Schicht:	5 mm
Höchstsdichte:	30 mm
Klasse der Feuerreaktion:	Klasse A1

letzte aktualisierung: 03-02-2021

FAST[®] ZT

Putzmörtel für Renovierungs-und Vollendungsarbeiten

Gehalt des lösbaren Chroms
(VI):

nicht mehr als 0,0002%

letzte aktualisierung: 03-02-2021